

Het schuren van de romp (12 uur)

Bijgedragen door Tom Steenbergen
vrijdag 10 oktober 2008
Laatst geupdate op vrijdag 10 oktober 2008

Van het schuren heb ik geen fotos gemaakt. En waarschijnlijk is dat expres!! Dit is tot nog toe de meest frustrerende klus. Niet vanwege het schuren op zich, want dat levert uiteindelijk een fraaie gladde romp op. Maar frustrerend omdat eerst de laag epoxy verwijderd moet worden.

Nadat de hele romp mooi glad is wordt hij nat gemaakt zodat de laatste losse vezels nog weer gaan staan en wordt het een laatste maal geschuurd.

Dan wordt de romp nogmaals flink nat gemaakt om de romp te beitsen met een mengsel van 2/3 mahonykleur en 1/3 zwarte beits op water basis. Na 4 maal opzetten van de beits heeft de romp een mooie zwarte kleur met een diepe paarse gloed als het zonlicht er goed op valt.

Door beits te gebruiken blijft de structuur van het hout straks zichtbaar, ondanks de zwarte kleur, nadat de epoxy en transparante lak zijn opgebracht.